

Descrição

Tinta plástica de acabamento mate, o seu poder de cobertura, o bom grau de resistência e a grande facilidade de aplicação fazem desta tinta um ótimo material para profissionais. O que conduz a uma relação preço/qualidade bastante favorável.

Composição

Baseada numa dispersão aquosa de um copolímero de estireno e um éster do ácido acrílico, pigmentada com dióxido de titânio, cargas inertes e pigmentos de elevada resistência.

Propriedades Físicas

Acabamento	Mate
Cores	Branco e 6 cores de catálogo
Massa Volúmica	1,36 – 1,42 (1)
Viscosidade	98 – 104 KU a 25°C (1)
Teor em sólidos	53 ± 2% (1)
COV's	Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (b): 100g/L (2010)). Este produto contém no máximo 100g/L de COV (1).

Rendimento

8 - 10 m²/L, dependendo das condições do substrato.

Secagem

1 a 2 horas em espaços bem ventilados e a temperaturas da ordem dos 25°C.

Intervalo entre demãos

2 a 3 horas dependendo das condições atmosféricas.

Diluição

Recomenda-se a 1ª demão diluída, entre 5 a 8% com água e as restantes não diluídas, ou se necessário muito pouco diluídas.

Aplicação

À trincha ou pistola airless. As paredes deverão estar bem limpas e livres de poeiras e de gorduras. A utilização prévia de um selante SEL-1000 ou SEL-1050 é indicada sobretudo quando aplicado sobre estuque.

Limpeza do equipamento

Com água.

Formatos

1L, 5L e 15L.

Armazenamento

Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade de 3 anos.

Higiene, segurança, saúde e ambiente

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de proteção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **Ficha de Dados de Segurança**.

(1) Propriedades referentes ao branco.

(2) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.

TINCOMIL – Soc. Fabril de Tintas e Produtos Químicos, Lda.

Rua de Itália Nº3
Zona Industrial Gil Vaz
7350-478 Elvas

Tel.: +351 268 628 212 (chamada para rede fixa nacional)

apoio tecnico@tincomil.pt