

**tincomil®****Ficha Técnica Nº69**
SUB-CAPA PRIMÁRIO AQUOSO**CÓDIGO: SCA-001****Revisão: 01/2013**

Descrição

Primário de secagem rápida, de elevada qualidade. Este primário é de rápida secagem, fácil aplicação e lixagem. Apresenta excelente poder de enchimento.

Composição

Baseado em resinas acrílicas de superior qualidade e pigmentado, exclusivamente com dióxido de titânio.

Usos

Especialmente recomendado para substratos de madeira. Excelente comportamento como selante da madeira, utilizado como preparação antes do acabamento final.

Propriedades Físicas

Cores	Branco
Massa Volúmica	1,25 – 1,30
Viscosidade	85-95 KU a 25°C
COV's	Valor EU para este produto (2004/42/II A - (h): 30g/L (2010)); este produto contém no máximo 30g/L de COV. (1)

Rendimento

8 – 10m²/L, dependendo do suporte e das condições de aplicação.

Secagem

Superficial: 30 minutos, dependendo das condições atmosféricas. Em profundidade: 1 a 2 horas.

Intervalo entre demãos

30 minutos a 1hora dependendo das condições atmosféricas e de aplicação.



tincomil[®]

Ficha Técnica Nº69 SUB-CAPA PRIMÁRIO AQUOSO

CÓDIGO: SCA-001

Revisão: 01/2013

Diluição

Com água. Para rolo, trincha e pistola airless recomenda-se o máximo de 5% de diluição. Para pistola convencional 10% a 15%.

Aplicação

À pistola, rolo ou trincha. A madeira deve estar bem desempoeirada, seca e limpa, se necessário passar com lixa. Agitar o produto até ficar completamente homogéneo. Aplicar com temperatura superior a 5°C. Depois da superfície devidamente preparada aplicar 1 a 2 demãos sub-capa, lixando entre demãos.

Limpeza do equipamento

Com água.

Formatos

1/4L, 1L e 5L (20L a pedido).

Armazenamento

Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém durante 2 anos sem problemas.

Higiene, segurança, saúde e ambiente

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de proteção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **Ficha de Dados de Segurança**.

(1) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.

TINCOMIL – Soc. Fabril de Tintas e Produtos Químicos, Lda.

Rua de Itália Nº3
Zona Industrial Gil Vaz
7350-478 Elvas

Tel.: +351 268 628 212 (chamada para rede fixa nacional)

apoio tecnico@tincomil.pt