

NOME DO PRODUTO: TINCOFLEX **CÓDIGO:FMT – ref.ª cor**
Membrana p/ Terraços – Coberturas - Telhados

DESCRIÇÃO: Revestimento elástico, muito flexível, altamente impermeabilizante permite tapar pequenas fissuras normais do reboco. Permeável ao vapor de água não prejudicando a respiração dos substratos.

COMPOSIÇÃO: Baseado num copolímero acrílico especial, criteriosamente plastificado e pigmento com dióxido de titânio, cargas inertes e pigmentos de elevada resistência à luz (UV) e à intempérie.

USOS: Este tipo de revestimento é transitável e pelas suas características específicas recomenda-se para aplicação em exterior no isolamentos de coberturas, telhados e terraços. De notar a excelente durabilidade. É altamente recomendável o uso de malha quadriculada de poliéster no interface de aplicação das demãos do produto, principalmente na opção transitável em terraços ou açoteias.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cores: Branco, Preto, Cinzento 902 e Telha/Tijoleira 133.

Acabamento: Semi-mate.

Massa volúmica: 1,26 – 1,32 (¹)

Viscosidade: 105 – 110 KU a 25°C (¹)

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (i): 140g/L (2010)). Este produto contém no máximo 40g/L de COV. (²)

RENDIMENTO: Permite rendimentos da ordem dos 4 – 6 m²/L mas recomenda-se que não se exceda os 1 – 2 m²/L de modo a obter-se uma espessura suficientemente elevada que possibilite otimizar as propriedades de elasticidade e de flexibilidade necessárias.

SECAGEM: 3 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 12 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas.

- DILUIÇÃO:** Com água. Recomenda-se que não se exceda os 5% de diluição para que se obtenha a espessura de filme necessária.
- APLICAÇÃO:** À trincha ou com rolo. As superfícies deveram estar bem secas, livres de poeiras e de gorduras, bem como de tintas velhas que não estejam perfeitamente aderentes. Recomenda-se a aplicação de 2 ou 3 demãos dependendo do estado do substrato e do nível de qualidade pretendido. Para transitável aplicar a malha de poliéster quadriculada entre a primeira e a segunda demão. Recomenda-se a aplicação com temperaturas superiores a 5°C. Não aplicar em condições de chuva e muita humidade. No verão nos dias de picos de calor aconselha-se a aplicação nas primeiras horas do dia pela fresca.
- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.
- FORMATOS:** 5L e 15L.
- ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.
- HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:** O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.