NOME DO PRODUTO: **VERNIZ PAVIMIL**
CÓDIGO: **XMV-3050 – BRILHANTE**
XMV- 3100 – MEIO BRILHO

DESCRIÇÃO: Verniz de secagem rápida para protecção de mosaicos e tijoleiras. A película apresenta bom brilho, excelente dureza e resistência aos choques e produtos químicos. Não altera o aspecto natural do suporte e protege-o da penetração de água.

COMPOSIÇÃO: Verniz formulada à base de um polímero acrílico.

USOS: Especialmente estudado para o envernizamento de mosaicos e tijoleiras, por ser de fácil aplicação e manutenção, excelente resistência ao atrito e adesão.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Brilhante, meio brilho, mate

Massa volúmica: 0,95 – 1,01 ([1])

Viscosidade: 120 – 132 KU a 25ºC ([1])

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (i): 500g/L (2010)); este produto contém no máximo 500g/L de COV. ([2])

SECAGEM: Superficial: 30 a 40 minutos;
Em profundidade: 12 a 24 horas;
Repintura: 24 horas.

DILUIÇÃO: Com o Dil-5050, a primeira e segunda demão diluída 10% e as restantes 5 a 10%, rolo floculado ou trincha.
Para aplicação à pistola 20 a 25%.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: Os suportes devem estar secos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Substratos onde se verifique a presença de ceras ou produtos afins devem ser previamente tratados com uma solução de ácido muriático a 5% e em seguida lavados com àgua limpa. Em substratos anteriormente envernizados efectuar previamente um despolimento com lixa fina e limpar com um pano embebido em diluente. Nos dois casos esperar a secagem total do substrato antes de aplicar o verniz.

Tincomil- Soc. Fabril de Tintas e Produtos e Químicos, Lda.
Rua de Itália nº3; Zona Ind. Gil Vaz; Elvas.
Tel.: 268 628 212 (chamada para a rede fixa nacional)
apoiotecnico@tincomil.pt

APLICAÇÃO: Aplicar à trincha, rolo ou pistola (airless e airmix). Uma vez que a espessura total do revestimento é fundamental para a sua durabilidade, recomenda-se a aplicação de 3 demãos. Aplicar com temperatura ambiente superior ou igual a 10ºC.
O substrato poderá ser pisado decorridas 24 horas após a última demão, evitando no entanto, o arrastamento de móveis e protegendo as zonas de passagem. Ao fim de 3 a 5 dias poderá ser restabelecida a circulação normal.

RENDIMENTO: 5 a 7 m^2/L por demão.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Com DIL-5011.

FORMATOS: 1L e 5L, (20L a pedido).

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

([1]) Propriedades referentes ao Brilhante.

([2]) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.

Tincomil- Soc. Fabril de Tintas e Produtos e Químicos, Lda.
Rua de Itália nº3; Zona Ind. Gil Vaz; Elvas.
Tel.: 268 628 212 (chamada para a rede fixa nacional)
apoiotecnico@tincomil.pt